

Rivestimento murale DécorMark

Descrizione del prodotto

Metamark 'WallArt' offre una soluzione ideale per i rivestimenti murali stampabili, incluse le applicazioni per attività commerciali, il tempo libero, le esposizioni e l'arredo domestico, moltiplicando le possibilità di decorazione disponibili. La finitura effetto texture conferisce alla parete un aspetto suggestivo anche senza laminazione, restituendo un'immagine di stampa molto brillante e garantendo un'intensità di colore superiore rispetto ai prodotti tradizionali in carta o tessuto. Offre un elevato livello di opacità e non lascia intravedere le giunture sovrapposte. La pellicola in PVC autoadesiva da 150 micron, dotata di adesivo permanente MetaScape con rilascio dell'aria, garantisce maneggevolezza e pulizia nell'applicazione.

Manipolazione del materiale

- Prima di stampare verificare che il materiale abbia raggiunto la temperatura ambiente e un'umidità relativa del 50%.
- Non maneggiare il film frontale direttamente e assicurarsi che sia privo di polvere e di cariche elettrostatiche.

Linee guida per la stampa

- Idoneo per l'utilizzo su stampanti a inchiostri Solvent, Eco Solvent, Latex e UV. Eseguire sempre un test di stampa preliminare.
- Verificare che le impostazioni dei profili e del riscaldatore siano corrette. Su www.metamark.co.uk è disponibile il download della maggior parte dei profili.
- Attendere almeno 24 ore dopo la stampa per aumentare la resistenza all'abrasione.
- In fase di stampa di ogni pannello, si minimizzerà la variazione dei colori alternando l'orientamento di ciascuna stampa. Questo accorgimento eliminerà la variazione di colore nella larghezza della stampante.

Applicazione

- Consultare il nostro bollettino delle linee guida all'applicazione [DécorMark Application Guide](#)
- Data la variabilità delle mura, è fondamentale accertarne l'idoneità e preparare la superficie. Il prodotto è idoneo per le pareti lisce.
- Metamark declina ogni responsabilità per danni alle superfici verniciate, dal momento che l'adesione della vernice al muro non è di nostra pertinenza.

Film frontale

Film frontale	PVC Calandrato Polimerico Premium
Spessore	150 micron nominali
Forza tensile	2500 psi MD / 2000 psi TD nom*
Allungamento a rottura	MD 70% / TD 130%*ASTM D882/B

Adesivo

Tipo	acrilico permanente a base solvente 'MetaScape' con microcanalizzazione
Peso	28 gsm nominali
Adesione al vetro 20 min	17N/25 mm nominali
Adesione al vetro 24 h	22N/25 mm nominali
Tack percepito	alto
Temperatura di applicazione	da + 5° a +60°C
Temperatura di servizio	da -30°C a +110°C

Finiture

Finiture disponibili	MD-WA-01	Artisan
	MD-WA-02	SandTex

Liner protettivo

Stampa	Stampa 'MetaScape'
Peso	140 gsm nominali
Tipo	Kraft layflat strutturato con rivestimento PE

Presentazione del rotolo

Misure e pesi netti del rotolo	760 mm x 30 m	10 kg
	1370 mm x 30 m	18 kg
	1520 mm x 30 m	20 kg

Durata

Termine di conservazione	2 anni
Durata in esterno	7 anni, in riferimento al vinile non stampato applicato a un substrato idoneo. È responsabilità dell'installatore determinare l'idoneità del substrato. Consultare il produttore dell'inchiostro per la durata del prodotto finito.
Resistenza al fuoco	C-s1-d0 secondo BS EN 13823(SBI): 2010 ed EN 11925-2
Normative	conforme a REACH

Garanzia: Metamark (UK) Limited garantisce alla clientela che la grafica prodotta con Metamark Digital Media si manterrà in condizioni soddisfacenti, senza che i colori sbiadiscano o si deteriorino eccessivamente, per la durata specificata per l'inchiostro usato se conservata, stampata e applicata correttamente secondo le procedure specificate nelle schede tecniche. Qualora, nella durata indicata per un uso nella norma, Metamark DigitalVinyl diventasse inefficace per l'impiego previsto, Metamark fornirà il materiale sufficiente a produrre una marcatura sostitutiva e contribuirà inoltre, a propria discrezione, con un indennizzo in materiali aggiuntivi, volto a coprire i costi di sostituzione della grafica. In ogni caso, il convertitore è ritenuto pienamente responsabile della conservazione, dell'elaborazione e dell'applicazione dei materiali non convertiti in conformità con le specifiche tecniche di Metamark. Metamark (UK) Limited non è responsabile delle perdite o dei danni indiretti o conseguenti e non fornirà alcun indennizzo a copertura di un impiego improprio, incidenti di applicazione, negligenza, danni chimici o riparazioni improprie. **N.B.:** I dati sopra riportati vengono forniti in buona fede come indicazione delle prestazioni del prodotto. L'acquirente è tenuto a considerare l'idoneità di ciascun prodotto per l'impiego previsto e si assume tutti i rischi connessi a tale impiego. Il venditore non è responsabile di danni che superino il prezzo di vendita del prodotto né di perdite accidentali o conseguenti.

Metamark (UK) Limited