



SPECIFICHE GENERALI

Categoria	Sottocategoria
Legno	Scuro
Finiture	Morbido
Morbido	Tipo di prodotto
	PVC
Larghezza	Lunghezza
122cm	50 metri
Adesivo	PSA acrilico con sistema di rilascio dell'aria
Garanzia	10 anni
Estendibile	Estendibile
Resistenza ai graffi	Medio
Direzione del motivo	Lunghezza
Spessore (media per categoria)	250 µm
Condizione di conservazione (massimo 3 anni dalla consegna)	Da 5° C a 30° C
Metodo d'installazione	Secco
Area d'installazione	Interno
Temperatura d'installazione	Da 12° C a 38° C
Metodo d'installazione (ABBA - ABAB)	ABAB



CERTIFICAZIONI

CE Rivestimento da parete (EN15102)	Conforme	Solidità del colore al lavaggio (ISO 105-X12) - Valutazione secondo le scale di grigio	4-5 (lunghezza e larghezza)
REACH	Conforme	Resistenza al lavaggio con lo shampoo (ISO 18168)	Eccellente
Aldeidi dopo l'emissione (CMR ISO 16000)	Passaggio	Solidità del colore all'acqua (ISO 105-E01)	Eccellente
Test di Composti Organici Volatili (EN16516)	A+	Capacità di assorbimento liquido (ISO 9073-6 2000)	1150%
Classificazione antincendio (EN13502)	Presto disponibile	Velocità di assorbimento del liquido (ISO 9073-6 2000)	0 mm
Porta antincendio (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	Presto disponibile	Stabilità dimensionale (ISO 3759) - 24 ore a 50° C - umidità del 65%	0.25 mm
Rivestimento da parete - specifica per rotolo di sughero (EN13085)	Non richiesto	Resistenza al calore e ai cicli termici	Presto disponibile
IMO/MED Modulo B - E	Conforme	Resistenza al colore alla luce	Presto disponibile
RAIL (ISO 5658 - 2:2006 + A1:2011)	Conforme	Test di adesione	24 ore dopo l'installazione: 1.43 Kg/cm
Resistenza alle macchie (Tchibo)	Eccellente	Resistenza all'umidità	Presto disponibile
Proprietà antibatteriche JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Conforme		
Spugnosità (EN12956)	Nessun cambiamento visibile		
Lavabilità (EN12956)	Extra-lavabile		
Facilità di pulizia (EN12956)	Cambiamento visibile		

CURA E MANUTENZIONE

DURATA:

Il prodotto è caratterizzato da un'eccellente resistenza all'acqua, alla sporcizia, all'abrasione, ai raggi UV e all'usura (ingiallimento, delaminazione, screpolatura, demetallizzazione)

MANUTENZIONE:

Applicare un sapone delicato per pulire la superficie della pellicola, come un detergente a pH neutro. Evitare l'uso di prodotti con livelli di pH eccessivamente acidi o basici. Per rimuovere macchie persistenti, applicare acqua calda (non bollente). Se necessario, utilizzare una soluzione di alcol isopropilico e acqua (70% ISO, 30% H2O). Tuttavia, non utilizzare questa soluzione sulle superfici di Cover Styl. - Durante la pulizia della superficie della pellicola, utilizzare solo panni morbidi o spugne per evitare di causare danni. - Evitare l'uso di prodotti per la pulizia a base organica, come ammoniaca o lucidante, in quanto possono essere dannosi per il vinile. I detergenti per la pulizia, i battericidi e i prodotti virucidi dovrebbero essere testati su una sezione prima dell'uso. - Per i riferimenti al sughero, a causa della loro capacità di resistere a polvere e sporco, è necessaria una pulizia e una cura minima. Utilizzare una spazzola con setole morbide per pulire queste superfici. In caso di macchie umide, utilizzare un panno assorbente per asciugare l'umidità e asciugare meticolosamente l'area interessata il prima possibile. Seguendo queste istruzioni, è possibile garantire la longevità e l'aspetto del vinile. Le macchie persistenti indicano una cura e una manutenzione inadeguate. In tali casi, si consiglia di utilizzare un metodo di riparazione a patch (non garantito ma efficace ed economico) o di sostituire l'intero vinile.

Immagini e dati non contrattuali, Cover Styl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle proprie pellicole. La resa dei colori e delle finiture su computer può variare in funzione dello schermo e potrebbe non costituire una rappresentazione fedele della realtà. Per questo vi raccomandiamo di ordinare un campione online o di contattarci per valutare la finitura più adatta alle vostre esigenze. A causa di lievi differenze di colore nelle produzioni, vi consigliamo di acquistare la quantità necessaria in una sola volta per evitare eventuali differenze di aspetto nella realizzazione del vostro progetto Cover Styl.